

弱溶剤トップ 硬化促進剤

1. 用途

弱溶剤系トップコート of 冬季結露による塗膜表面異常防止

2. 使用可能製品

リリーフ NAD ウレタン N、リリーフ NAD シリコン、リリーフ NAD フッ素

パラサーモ N、パラサーモシリコン、パラサーモフッ素

シルビア NAD ウレタン N、シルビア NAD フッ素

パラサーモ外壁用 N、パラサーモシリコン外壁用、パラサーモフッ素外壁用

スーパーパラサーモシリコン

※シルビア NAD シリコン、シルビア 1 液スーパーシリコンには使用できません

3. 添加量

A 液 14kg に対して本品を 100g 添加してご使用ください。

4. 可使時間

	5℃	10℃	15℃	23℃
可使時間 (H r)	10	7	6	4

5. 荷姿

内容量：1 kg



6. 注意事項

- ・始めに当製品を A 液に添加して、その後 B 液を配合し電動攪拌機で十分に攪拌してご使用ください。攪拌不足は、塗膜の硬化が所によって異なり不具合が発生することがあります。
- ・次工程までの塗装間隔を短縮する目的で使用しないでください。
- ・添加する場合は必ず秤を使用し、指定量を添加してください。