

弱溶剤トップ レベリング剤

1. 用途

弱溶剤系トップコートをスプレー塗装時にハジキが発生する場合に使用する

2. 使用可能製品

リリーフ NAD ウレタン N、リリーフ NAD シリコン、リリーフ NAD フッ素

パラサーモ N、パラサーモシリコン、パラサーモフッ素

シルビア NAD ウレタン N、シルビア NAD フッ素

パラサーモ外壁用 N、パラサーモシリコン外壁用、パラサーモフッ素外壁用

スーパーパラサーモシリコン

※シルビア NAD シリコン、シルビア 1 液スーパーシリコンには使用できません

3. 添加量

A 液 14kg に対して本品を 100g 添加してご使用ください。

4. 荷姿

内容量：1 kg



5. 注意事項

- ・始めに当製品をA液に添加して、その後B液を配合し電動攪拌機で十分に攪拌してご使用ください。攪拌不足は、ハジキの発生やツヤ引けなどの不具合が発生することがあります。
- ・ローラー塗装時にはアワ残りしやすくなるため、使用しないでください。
- ・十分な効果を発揮させるために、弱溶剤トップ消泡剤と併用しないでください。
- ・添加する場合は必ず秤を使用し、指定量を添加してください。入れすぎは塗膜外観変化や付着性、耐久性など塗膜性能が悪くなります。