

日本特殊塗料株式会社
塗料事業本部

NTエポキシパテ製品説明書

1. 特徴

- ・硬化後の体積収縮が少なく、施工直後の状態のまま硬化します。
- ・作業性に優れ、目止め、面取り、不陸修正に適しています。
- ・20℃の環境下で可使用時間 30 分、硬化時間 5 時間程度と無理なく作業できます。
- ・付着性、耐水性、耐薬品性が優れます。
- ・垂直面でもダレにくく、作業性に優れます。
- ・混合比は A 液 : B 液 = 1 : 1 (重量比) ではかりやすく、混合状態が目視で判断できます。

2. 使用方法

NT エポキシパテ A 液 10.0kg

NT エポキシパテ B 液 10.0kg) 重量比

※電動攪拌機を用い、目視にて均一なグレーになるまで攪拌を行ってください。

- ・ゴムベラ、コテ、パテベラ等を用いて施工してください。
- ・1.8kg/m²で約 1.0mm となります。

3. 可使用時間と硬化時間

可使用時間と硬化時間は、以下の表を目安としてください。

塗料温度	可使用時間	硬化時間
5℃	80 分	24 時間
10℃	50 分	10 時間
20℃	30 分	6 時間
30℃	20 分	5 時間

4. 荷姿

製品名称		荷姿	入目
NT エポキシパテ 20kg セット	A 液	20L 白ペール缶	10kg
	B 液	半切り石油缶	10kg
NT エポキシパテ 6kg セット	A 液	4L 丸缶	3kg
	B 液	4L 丸缶	3kg